

caolino surround wp

Polvere di roccia - caolino -

Corroborante - Potenziatore delle difese delle piante



CARATTERISTICHE

CAOLINO SURROUND WP forma un sottile strato di particelle minerali, di colore bianco, che proteggono le colture dal riscaldamento e dalle bruciature causate dal sole. È essenziale garantire una copertura completa, uniforme e continuativa per tutto il periodo di possibile danno.

ATTIVITÀ DI CAOLINO SURROUND WP

- Riduzione delle scottature
- Riduzione dei danni da stress da calore
- Protezione fisico-meccanica da alcuni insetti
- Incremento delle produzioni
- Miglioramento qualitativo delle produzioni

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Si consiglia l'uso di CAOLINO SURROUND WP a concentrazioni tra 2,5 e 5 kg per 100 litri di acqua.

Il volume di applicazione per ettaro varia a seconda della densità fogliare della coltura e deve essere tale da bagnare appena la superficie delle foglie e dei frutti. Per una copertura completa, si consigliano almeno due trattamenti.

CAMBIAMENTO DI COLORE DELLE PIANTE

Dopo il trattamento e dopo l'asciugatura, la superficie fogliare della pianta assume un colore bianco lattiginoso. I trattamenti successivi conferiscono alle piante un colore bianco più intenso.

Quando il fogliame asciutto perde il colore bianco, è tempo di ripetere il trattamento.

COMPATIBILITÀ

Generalmente si consiglia di applicare CAOLINO SURROUND WP da solo. Tuttavia, se deve essere miscelato con altri prodotti, tenere presente che, benché CAOLINO SURROUND WP non comprometta le prestazioni della maggior parte degli insetticidi, acaricidi e fungicidi, e questi non compromettano le prestazioni di CAOLINO SURROUND WP, è buona norma provare la miscela prima dell'uso.

AVVERTENZA

Aggiungere i fitofarmaci alla miscela solo dopo aver incorporato CAOLINO SURROUND WP.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in un luogo asciutto ed al chiuso.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Caolino 95 g

Inerti q.b. a g 100

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile

CONFEZIONI

Sacco da 12,5 kg

Pedana da 70 sacchi

parametri caolino	surround
ANALISI CHIMICA	%
Al ₂ O ₃	44,2 - 45,5
Si O ₂	53 - 52,9
Ti O ₂	0 - 0,3
Fe ₂ O ₃	0,3 - 1,1
Mg O	0 - 0,04
Ca O	0,01 - 0,1
K ₂ O	0,1 - 0,2
Na ₂ O	0,1 - 0,3
Paf	nd

parametri caolino	surround
ANALISI MINERALOGICA	%
caolino	95 - 99,5
quarzo	nd
feldspato	nd
illite	nd
granulometria (micron)	%
> 63	0
40 - 63	0
2 - 40	nd
2 - 10	10
1 - 2	30
< 1	60
d50	0,8 micron

parametri caolino	surround
ALTRE CARATTERISTICHE	
sup. specifica	9 - 12,8 mq/g
bianchezza r457 G,E.	92 - 94
umidità	0,3 - 0,8%
peso spec.	0,288
pH	7 - 7,3
durezza mosh	3
silice cristallina	nd